Primaire Opacifiant

Primaire d'accrochage blanc pour égaliser les différentes nuances des supports et pour améliorer l'accrochage de papiers peints, de revêtements muraux ou d'enduits décoratifs sur supports bloqués à l'intérieur.

Domaine d'utilisation:

Le *Primaire Opacifiant* de decotric s'applique sur tous les fonds minéraux à l'intérieur ainsi que sur plaques de plâtre cartonnées, papiers peints, peintures et polystyrène.
L'accrochage de papiers intissés, de textures à peindre, de revêtements muraux textiles ou à envers non-tissé et de la toile de verre est idéal grâce à la surface légèrement rugueuse du produit séché. Le produit est aussi idéal pour les travaux de rénovation intérieure pour lesquels il faut un support blanc, par ex. l'application d'enduits décoratifs ou de peintures.
Le *Primaire Opacifiant* de decotric est microporeux, renforce la solidité des supports, réduit l'absorption et remplit les microfissures. Il peut aussi être teinté avec les *decomix Colorants Universels Concentrés* ou les *decolor Peintures Colorées* pour mieux faire ressortir la couleur du papier intissé ainsi que les teintes des paillettes des *Vernis Muraux à Effets* de decotric.

Données techniques:

Matières premières:	dispersion de résine synthétique, titandioxide, additifs, eau
Densité:	env. 1,5 g/ml
PH:	8 – 9
Rendement:	env. 5 - 10 m²/l
Marquage émissions dans l'air intérieur:	A+

Préparation du support:

Enlever toutes les particules mal adhérentes sur le support. Enlever les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits *decomur intérieur* ou *decofill intérieur* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF (sans solvants)* de decotric.

Mode d'emploi:

Le *Primaire Opacifiant* de decotric est prêt à l'emploi et s'applique avec pinceau, brosse, rouleau ou pistolet avec buse adapté (la granulométrie est de 0,2 mm au maximum). Ne pas diluer!
Attendre le séchage complet avant des recouvrements ultérieurs. Le temps de séchage est de 6 à 8 heures selon l'absorption du support, l'humidité et la température de la chambre.

Pour enduire sur le primaire, y appliquer seulement des enduits fortement résinés. Enlever les éventuels surplus et taches fraîches avec un chiffon humide. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Indications importantes:

Directive DecoPaint (2004/42/CE) – Marquage des emballages:
- Valeur limite COV en UE pour ce produit (cat. A/g, PA): 30 g/l
- Ce produit contient au maximum 1 g/l COV

Délai de stockage:

Au moins 2 ans si stocké bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Article n°:

1537

Conditionnements:

Seaux de 2,5 l, de 5 l et de 10 l